

IDENTIFICACIÓN : WEST ARCO DUROWELD 450

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES

El Duroweld 450 es un electrodo de tipo rutilico de operación suave y excelente remoción de escoria. Produce cordones de soldadura levemente convexos lo cual le permite recubrir amplias áreas que requerirán poco o ningún acabado posterior.

El depósito es maquinable con herramientas especiales. Posee buena resistencia al impacto y a la abrasión.

APLICACIONES TÍPICAS

Reconstrucción de cadenas de tractores. Rodillos de orugas, sprokets, etc.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

Utilice corriente directa electrodo positivo o corriente alterna. Puede aplicarse con o sin oscilación. En posición vertical, utilice una progresión ascendente. Al recubrir áreas amplias aplique cordones alternados. Si se precalienta la pieza, el depósito tendrá menor dureza.

PROPIEDADES MECÁNICAS TÍPICAS DEL METAL DEPOSITADO

Dureza: En tercera capa (sobre acero SAE 1010): 400 - 500 BHN

COMPOSICIÓN QUÍMICA TÍPICA DEL METAL DEPOSITADO

Carbono	0.25 - 0.40%	Manganeso	0.60 - 0.90%
Silicio	0.20 - 0.60% máx.	Cromo	2.50 - 4.00%

DIMENSIÓN	AMPERAJES RECOMENDADOS
3.2 X 350 mm (1/8")	100 - 140 A
4.0 X 350 mm (5/32")	130 - 190 A
4.8 X 450 mm (3/16")	160 - 240 A

EMPAQUE: Caja de 20 Kg peso neto.

Ver recomendaciones de almacenamiento al final del catálogo.